

さび取り剤 サブロテックG - 400

はじめに

サブロテックG - 400は、冬場の低温下でも短時間でさび取りができるという特徴を有します。本製品の主な特徴は以下の通りです。

- ・ 冬場などの低温下でも優れたさび取り能力を発揮します。
- ・ 腐食抑制剤の配合により、過剰な素地腐食は抑制されます。
- ・ 毒劇法、消防法、P R T R法に非該当です。

ご使用方法

濃 度	2倍～10倍希釈
温 度	常温～40 程度

- ・ 耐酸性の容器や処理槽をご使用下さい。
- ・ ご使用の際は水希釈してご使用ください。
- ・ 処理後は十分に水洗して下さい。
- ・ 水洗後引き続き別の処理をせず放置する際は一時防錆処理を行ってください。

性 状

外 観	:	無色透明液体
p H	:	1 . 0 以下 (原液)
溶解性	:	水と任意に溶解する。

成 分

有機酸
無機酸
界面活性剤
腐食抑制剤
その他添加剤
水

荷 姿

18Kg 缶

ご使用上の注意点

取り扱い注意事項

本製品は、眼に入れば損傷させる可能性があります。必ず保護眼鏡をご着用下さい。
本製品、および希釈した水溶液を素手で取扱いますと肌荒れをおこす場合があります。お取扱いの際は保護手袋を着用して下さい。

応急処置

眼に入った場合は直ちに多量の流水で洗眼し、医師の手当を受けて下さい。
飲み込んだ場合はコップ1~2杯の水または牛乳を飲み、医師の手当てを受けて下さい。
皮膚についた場合は水また微温水でよく洗ってください。

適用法令 (詳細はMSDSを参照して下さい)

労働安全衛生法	(通知物質)リン酸 20~30%含有
毒劇物取締法	非該当
消防法(危険物)	非危険物
PRTTR法	非該当

株式会社中外ケミテック

〒555-0001 大阪市西淀川区佃4丁目3番26号

TEL 06-6478-8860 FAX 06-6478-8870

URL : <http://www.chugai-chemitech.jp>

E-mail: info-t@chugai-chemitech.jp

ここに記載した事項は情報提供を目的としたもので、記載内容を保証するものではありません。また、特別な取扱いをする場合は、ご使用者各位の責任においてお取扱い下さい。

サプロテック G - 4 0 0 技術資料

約 0 における除錆能比較(氷の上のテストピースに G - 4 0 0 及び他社同等品を塗布)

G - 4 0 0

他社同等品



開始直後



2分後



5分後



7分後



9分後